



Mandelli - Setra
Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction

MANDECURE 

PRODUIT DE CURE

PROPRIETES

L'évaporation trop rapide des bétons et mortiers est un des facteurs conduisant à la fissuration et à une perte de résistance mécanique.

MANDECURE par formation d'une membrane mince et durable, assure une parfaite hydratation du ciment, favorisant ainsi les caractéristiques mécaniques des bétons.

MANDECURE améliore la tenue à l'abrasion et apporte un caractère anti-poussière aux bétons et mortiers.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Bétons routiers.
- Tabliers de ponts, voussoirs.
- Protection des mortiers de scellements ou réparations à base de liants hydrauliques (MANDESTAR, MIXOREPAR MS, MANDEFIBROC MS).
- Dallages, sols industriels.
- Pistes en béton.
- Bétons coulés par temps chauds.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : jaune orangé.
- Masse volumique : 0,90 Kg/l.
- Point éclair : > 38,5°C.

MISE EN ŒUVRE

MANDECURE s'applique par pulvérisation sur les bétons et mortiers frais, après disparition de l'eau de ressuage (aspect mat du béton). Il peut s'appliquer en vertical ou en horizontal. De part son efficacité, une seule couche est suffisante. L'application se fera de façon uniforme en évitant la formation de flaques. La mise en œuvre ultérieure de revêtement (étanchéité, peintures, enduits..) se fera après élimination complète du film de MANDECURE, élimination effectuée par des moyens mécaniques (grenailage, sablage).

Essais réalisés selon la norme :

Coefficient de protection :

- 6h : 98,4%
- 24h : 97%
- 72h : 94%.

DOSAGE

De 150 à 250 g/m²
soit 3,6 à 6 m²/litre.

SECURITE

Produit inflammable. Manipuler à l'écart de sources d'ignition. Consulter la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé à l'abri des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Container : 1000 l.

Fût : 215 l.

Jerrycan : 30 l.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.