



**Mandelli - Setra**  
*Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction*

# MANDEHUILE 2000

## AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - RECYCLE

### PROPRIETES

MANDEHUILE 2000 est un agent de démoulage différé, prêt à l'emploi agissant par l'interposition d'un film entre la face coffrante et le béton coulé.

MANDEHUILE 2000 apporte aux coffrages métalliques une protection contre la corrosion.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

MANDEHUILE 2000 s'applique sur coffrage métallique, contre-plaqué bakérisé, bois traités.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Chantiers : bétons banchés.
- Préfabrication : étuvage < 50°C.
- Bétons précontraints.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : ambré.
- Densité : 0,845 Kg/dm<sup>3</sup>.
- Viscosité : 42" Coupe Afnor 2,5 à 20°C.
- Point éclair : 65,5°C.

### MISE EN ŒUVRE

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, à la brosse, au rouleau sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

#### Précaution d'emploi :

Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane.

#### Revêtements associés :

15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

### DOSAGE

#### Pouvoir couvrant :

- 1 l pour 35 à 40 m<sup>2</sup> pour coffrage métallique, contre-plaqué bakérisé.
- 1 l pour 30 à 45 m<sup>2</sup> pour coffrage plus absorbant.

### SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

### STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

### CONDITIONNEMENT

Container : 1000 l.  
Fût : 215 l.  
Jerrycan : 30 l.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.



**Mandelli - Setra**  
*Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction*

# MANDEHUILE SYNTHÈSE 3002

## AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFÈRE - SYNTHÈSE

### PROPRIÉTÉS

MANDEHUILE SYNTHÈSE 3002 est une famille de produits destinés aux démoulages différés et élaborés à partir de nouveaux constituants. Sa particularité, l'absence de solvant minéral et en partie des constituants végétaux, permet de respecter l'hygiène des utilisateurs et la protection de l'environnement, tout en procurant des décoffrages de qualité. Sa formulation est un mixte végétal / synthèse.

MANDEHUILE SYNTHÈSE 3002 apporte les avantages suivants :

- Amélioration des parements.
- Protection contre la corrosion.
- Ne tâche pas.
- Insensible à l'eau.
- Bonne tenue à l'étuvage.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

MANDEHUILE SYNTHÈSE 3002 s'applique sur les coffrages métalliques, contreplaqués bakélisés, bois traités.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Chantiers.
- Préfabrication.
- Prédalles.
- Etuvages jusqu'à 60°C.
- Bétons architectoniques.

### CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : clair, ambré.
- Densité : 0,85 Kg/dm<sup>3</sup>.
- Viscosité : 45" Coupe Afnor 2,5 à 20°C.
- Point éclair : > 65°C.

### MISE EN ŒUVRE

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

### Revêtements associés :

15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

### DOSAGE

#### Pouvoir couvrant :

1 l pour 30 à 40 m<sup>2</sup> (coffrage métallique, contreplaqué bakélisé).

### SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

### STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

### CONDITIONNEMENT

Container : 1000 l.

Fût : 215 l.

Jerrycan : 30 l.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.



**Mandelli - Setra**  
*Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction*

# MANDEHUILE BIO S1

## AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - BASE VEGETALE

### PROPRIETES

MANDEHUILE BIO S1 est un produit prêt à l'emploi, destiné aux démoulages différés. Sa formulation originale à partir d'huile végétale et d'un solvant de synthèse à haut point éclair et sans aromatiques répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs. Cet agent de démoulage est biodégradable après évaporation du solvant.

MANDEHUILE BIO S1 garantit l'obtention de parement de très hautes qualités, avec en plus les avantages suivants :

- Insensible à l'eau.
- Ne tâche pas.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

MANDEHUILE BIO S1 s'applique sur coffrage métallique, contreplaqué bakérisé, bois traités.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Chantiers.
- Préfabrication.
- Etuvage jusqu'à 60°C.
- Bétons architectoniques.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : jaune paille.
- Densité : 0,84 Kg/dm<sup>3</sup>.
- Viscosité : 40" Coupe Afnor 2,5 à 20°C.
- Point éclair : > à 65°C.
- Biodégradabilité ultime : > 60%.

### MISE EN ŒUVRE

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

#### Revêtements associés :

15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

### DOSAGE

#### Pouvoir couvrant :

1 l pour 40 à 50 m<sup>2</sup> pour coffrage métallique et contreplaqué bakérisé.

### SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

### STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

### CONDITIONNEMENT

Container : 1000 l.

Fût : 215 l.

Jerrycan : 30 l.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.